



LOWICYN-Sx

Farba do malowania powierzchni ocynkowanych

Symbol : KTM: 131-7759-57-XX;

PKWiU: 20.30.12.0

Norma : PN-C-81903:2002 Rodzaj III B

Charakterystyka ogólna :

Farba **LOWICYN-Sx** jest produktem lakierowym jednoskładnikowym, wysychającym na powietrzu. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. Posiada doskonałą przyczepność do stali ocynkowanej.

Dane techniczne :

- | | |
|---|--|
| • Kolor | - wg karty kolorów RAL lub kolorystyki producenta |
| • Połysk | - powyżej 45 (przy kącie badania 60 °) |
| • Konsystencja / lepkość | - 80 ÷ 120 s (mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm) |
| • Gęstość | - nie więcej niż 1,40 g/cm ³ |
| • Krycie jakościowe | - nie więcej niż III (dla barw jasnych oraz czerwonej i pomarańczowej) |
| | - nie więcej niż I (dla barw pozostałych) |
| • Zawartość substancji stałych | - 60 ± 2 % wag. / 43 ± 2 % obj. (w zależności od koloru) |
| • Grubość warstwy | - mokrej 85 ÷ 100 µm (w zależności od koloru) / suchej 40 µm |
| • Czas wysychania w temp. 20 ± 2°C i wilgotności powietrza 55 ± 5 % : | |
| stopień 1 | - nie więcej niż 3 godz. |
| stopień 3 | - nie więcej niż 8 godz. |
| • Masa suchej powłoki o grubości 40 µm | - ok. 0,08 kg/m ² |
| • Wydajność teoretyczna | |
| - dla powłoki o grubości 40 µm | - 10,5 ÷ 11,5 m ² / l (w zależności od koloru) |
| • Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) | |
| w produkcie gotowym do użytku ^{1/} | - nie więcej niż 500 g/l |
| • Temperatura zapłonu | - nie mniej niż 23°C |
| • Trwałość | - 18 miesięcy |

^{1/} Wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. poz.1353), farba **LOWICYN-Sx** należy do Kategorii A/ podkategorii i /typu **FR** (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartości LZO - 500 g/l.

Właściwości powłoki :

Farba tworzy powłokę gładką, z **połyskiem**, o dobrej przyczepności do podłoża. Powłoka farby jest odporna na wilgoć oraz środowisko słabo kwaśne i słabo alkaliczne. Dobrze chroni podłoże przed działaniem czynników atmosferycznych, w tym przed kwaśnym deszczem. Powłoka farby charakteryzuje się termoplastycznością. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

Może być eksploatowana w temperaturze od - 20°C do + 60°C, okresowo do + 80°C

Przeznaczenie :

Do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych w celu zabezpieczenia przed korozją i dekoracyjnym oraz jako doszczelnienie powłoki cynkowej natryskiwanej metodą termiczną. Może być użyta do malowania renowacyjnego powierzchni uprzednio pomalowanych farbami z grupy LOWICYN.

Farbę można stosować do zabezpieczeń:

- na dachy, rynny, parapety, ogrodzenia itp., wykonane z blachy lub stali ocynkowanej,
- do elementów maszyn i urządzeń wykonanych ze stali ocynkowanej oraz konstrukcji ocynkowanych metodą metalizacji natryskowej.

Można nią pomalować również elementy stalowe, aluminiowe, z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz tynku i betonu, jeżeli występują w obiekcie i wymagane jest zachowanie kolorystyki tego obiektu, po odpowiednim zagruntowaniu uwzględniającym specyficzne właściwości podłoża.

Środowisko :

Powłoka ochronna farby **LOWICYN-Sx** może być eksploatowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w klimacie umiarkowanym, w środowiskach o stopniu agresywności korozyjnej C2-C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2018.

Przygotowanie podłoża do malowania :

Powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) i galwanicznie - nowe mogą być malowane przed eksploatacją ale korzystniej, po wysezonowaniu na powietrzu (ok. 1 rok). Podłoże przed malowaniem odtłuścić. Użyć do tego celu wodnego roztworu preparatu EMULSOL RN-1 (można go nabyć w sklepie lub hurtowni, w której dokonywany jest zakup farby), sporządzonego zgodnie z instrukcją stosowania podaną na jego opakowaniu. Produkty korozji cynku (biały nalot) można usunąć przecierając powierzchnię syntetyczną włókniną z wprowadzonym ścierniwem nasączoną 5 %-owym roztworem amoniaku.

Powierzchnie ocynkowane metodą metalizacji natryskowej – w celu doszczelnienia powłoki cynkowej pomalować farbą **LOWICYN-Sx** w możliwie krótkim czasie po operacji cynkowania (do 4 godz.). Powierzchnia przed doszczelnieniem powinna być odkurzona i osuszona.

Powierzchnie ocynkowane eksploatowane i przeznaczone do malowania renowacyjnego przed malowaniem oczyścić z przylegającego brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby (dot. renowacji), a następnie odtłuścić (zmyć) wodnym roztworem preparatu EMULSOL RN-1 i splukać czystą wodą. Ubytki powłoki – w przypadku braku korozji stali - uzupełnić farbą **LOWICYN** lub **LOWICYN-Sx**. Miejsca skorodowane (korozja stali) oczyścić ręcznie, narzędziami z napędem mechanicznym do czystości St 3, lub za pomocą obróbki strumieniowo-ścierniej do czystości co najmniej Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-1 i zabezpieczyć farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną cynkową tiksotropową TIXOKOR-G3 (KTM: 131-7722-09-XX), która przywraca ciągłość warstwy cynkowej - zgodnie z jej instrukcją stosowania. Dopuszcza się wykonanie zaprawek miejsc oczyszczonych do czystości co najmniej PSt 2 farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną **LOWIKOR-2** (KTM:131-7722- 04-XX).

Uwaga: Jeżeli z jakiś względów czyszczenie podłoża z rdzy nie jest wykonywane, to można zastosować PREPARAT ODRDZEWIAJĄCY (KTM: 131-7112-01-00) prod. POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. (1÷3 warstw - zgodnie z jego instrukcją stosowania).

Elementy aluminiowe i aluminiowane natryskowo po oczyszczeniu i odtłuszczeniu jw. można pomalować farbą **LOWICYN-Sx** po uprzednim zagruntowaniu farbą do malowania powierzchni ocynkowanych **LOWICYN** (KTM: 131-7759-57-XX) postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji stosowania tej farby.

Elementy stalowe przed malowaniem farbą **LOWICYN-Sx** zagruntować jedną z niżej podanych farb:

- farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną **LOWIKOR-2** (KTM:131-7722- 04-XX)
- farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną tiksotropową **TIXOKOR-G2** (KTM:131-7722-02-XX),
- farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną cynkową tiksotropową **TIXOKOR-G3** (KTM: 131-7722-09-XX),

postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji stosowania tych farb.

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych można bezpośrednio malować farbą **LOWICYN-Sx** lub po ich uprzednim zaimpregnowaniu odpowiednim preparatem chroniącym przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów.

Powierzchnie tynku i betonu przed malowaniem zaimpregnować rozcieńczoną (5% obj.) farbą **LOWICYN-Sx**.

Powierzchnie uprzednio pomalowane farbami z grupy **LOWICYN** mogą być bezpośrednio malowane farbą **LOWICYN-Sx**.

Warunki malowania :

Do malowania można przystąpić, kiedy powierzchnie są czyste i suche.

Temperatura farby	Temperatura podłoża	Wilgotność wzgl. powietrza
10 ÷ 30 °C	5 ÷ 40 °C	najwyżej 80 %

Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy co najmniej o 3°C.

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać, nawet gdy osad nie występuje.

Niedokładność wymieszania może spowodować różnice w wyglądzie powłoki objawiające się zróżnicowaniem połysku oraz koloru dla farby pochodzącej z tego samego opakowania.

Sposób aplikacji :

Farbę można nanosić :

- pędzlem lub wałkiem : rozcieńczenie 0 ÷ 3 % wag.
- natryskiem powietrznym : rozcieńczenie 0 ÷ 5 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozcieńczenie 0 ÷ 3 % wag., średnica dyszy 0,33 ÷ 0,46 mm, ciśnienie natrysku 12 ÷ 18 MPa, kąt natrysku 20 ÷ 60 ° (zależy od uwarunkowań praktycznych).
- metodą zanurzeniową: rozcieńczenie 5 ÷ 10 % wag.
- natryskiem elektrostatycznym – tylko farba po dostosowaniu do elektrostatycznego natrysku: rozcieńczenie 5

Czas sezonowania powłoki przed nałożeniem następnej warstwy :

Następną warstwę farby można nakładać po wyschnięciu poprzedniej do co najmniej 1 stopnia (po ok. 2 godz. w temp. 20°C) lub w dowolnie dłuższym czasie.

W przypadku malowania powierzchni takich jak: stal, aluminium, drewno, materiały drewnopochodne, tynk i beton, które zagruntuje się innym produktem malarskim, farbę **LOWICYN-Sx** nakładać po całkowitym wyschnięciu powłoki gruntującej.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :

W przypadku antykorozyjnego zabezpieczania stali ocynkowanej, farbę **LOWICYN-Sx** można stosować samodzielnie lub w zestawie z farbą do malowania powierzchni ocynkowanych tixotropową **LOWICYN-tixo**.

W zależności od potrzeb i metody aplikacji stosować 2 ÷ 4 warstw farby.

W środowisku korozyjnym o stopniu agresywności C2 i C3 powłoka ochronna powinna mieć grubość co najmniej 80 µm, w środowisku o stopniu agresywności C4 - 120 µm.

Do antykorozyjnego zabezpieczania elementów ze stali ocynkowanej metodą metalizacji natryskowej, które będą eksploatowane w środowisku o dużej agresywności korozyjnej, na powłokę doszczelniającą z farby **LOWICYN-Sx** można nakładać:

- farby do malowania powierzchni ocynkowanych tixotropowe **LOWICYN-tixo** (KTM: 131- 7759-34-XX),
- farby akrylowe do ocynkowanych elementów pokryć dachowych **eko-LOWICYN** (KTM: 131-6151-23-XX),

W przypadku malowania podłoży innych niż stal ocynkowana, farbę **LOWICYN-Sx** nakładać na powłoki produktów malarskich wymienionych w punkcie „Przygotowanie podłoża do malowania”.

Skład systemu (zestawu) malarskiego i ilości warstw, a w konsekwencji całkowitą grubość powłoki lakierowej dobiera się w zależności od agresywności korozyjnej środowiska i przewidywanego okresu trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego

Warunki bezpieczeństwa:

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń występujących podczas aplikacji farby oraz warunki bezpiecznego jej stosowania podane są w *Karcie charakterystyki*.

Podczas prac malarskich należy stosować się ściśle do instrukcji obsługi urządzeń i aparatów natryskowych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy pracach lakierniczych.

W przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO₂; nigdy nie stosować wody w postaci strumienia.

Powierzchnie pomalowane farbą nie powinny stykać się bezpośrednio z żywnością i wodą do picia.

Farbę można stosować tylko na zewnątrz budynków.

Uwaga: Powyższe zastrzeżenie dotyczy farby w postaci handlowej (płynnej). Przedmioty pomalowane na zewnątrz, po wyschnięciu powłoki farby, mogą być eksploatowane wewnątrz budynków.

Farba posiada **Atest Higieniczny PZH**.

Przechowywanie i transport :

Farbę przechowywać w opakowaniach metalowych szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach, w warunkach odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania: do 30°C.

Farbę transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi materiałów niebezpiecznych **RID/ADR: kl. 3, UN 1263**

U w a g i :

1. Dopuszczalne jest przechowywanie farby w temperaturach ujemnych, niemniej jednak na co najmniej 24 godz. przed aplikacją farbę należy umieścić w pomieszczeniu ogrzewanym.
2. Między poszczególnymi szarżami farby **LOWICYN-SX** mogą wystąpić nieznaczne różnice w połysku i odcieniu koloru, dlatego zaleca się, aby do malowania danego obiektu stosować farbę pochodzącą z jednej szarży produkcyjnej. W przypadku posiadania opakowań farby **LOWICYN-SX** z różnych szarż produkcyjnych, należy przed malowaniem farbę w nich zawartą połączyć i wymieszać.
3. Farby **LOWICYN-SX** w różnych kolorach mogą być ze sobą mieszane dla uzyskania innego koloru.
4. Niekorzystne jest malowanie w wysokich temperaturach, kiedy podłoże jest nadmiernie nagrzane. Szybkie odparowywanie rozpuszczalnika pogarsza rozlewność farby i może doprowadzić do powstania wad powierzchniowych, które będą miały negatywny wpływ na trwałość powłoki.
5. Farb **LOWICYN-SX** nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych innymi farbami niż wskazane przez producenta. Farby **LOWICYN-SX** pomalowane na powłoki farb o nieodpowiedniej przyczepności, nie poprawią przyczepności powłoki do podłoża.
6. Powłoka farby **LOWICYN-SX** odznacza się dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne, w tym na działanie promieniowania ultrafioletowego. W okresie eksploatacji będzie ulegać jednak stopniowemu starzeniu, co jest zjawiskiem naturalnym. Objawiać się to będzie stopniową utratą połysku oraz rozjaśnianiem (blaknięciem) koloru. Zjawisko to zachodzić będzie z różną intensywnością, zależną od koloru farby oraz warunków eksploatacji pokrycia malarskiego. Jeżeli względy estetyczne są ważne i zmiana wyglądu powłoki pod wpływem intensywnego nasłonecznienia byłaby niepożądana, wówczas zaleca się częstszą renowację warstwy nawierzchniowej.

Informacje dodatkowe :

- Producent nie odpowiada za trwałość powłok oraz straty, powstałe w wyniku stosowania farby niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Zagadnienia nieujęte w instrukcji stosowania farby należy konsultować z producentem
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji Karty technicznej produktu bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców, przy czym wcześniejsze edycje tracą ważność.

Wyd. 06 /2022-04-27

PT/AŻ