

POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102
90-646 Łódź



Tel: 42 633-23-90

Farba poliwinylowa nawierzchniowa do spawalni matowa

Symbol : KTM: 131-7759-81-XX

PKWiU: 20.30.12.0;

Norma : PN-C-81903: 2002, Rodzaj III A

Charakterystyka ogólna :

Farba jest produktem lakierowym rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym, kryjącym, wysychającym na powietrzu.

Dane techniczne :

- | | |
|--|---|
| * Kolor | - szary (RAL-7040) lub inny w uzgodnieniu z odbiorcą |
| * Połysk | - nie więcej niż 20 (przy kącie badania 60 °) |
| * Konsystencja / lepkość | - 60 ÷ 100 s (mierzona kubkiem wyplywowym z dnem stożkowym i otworem o średnicy 4 mm) |
| * Gęstość | - nie więcej niż 1,35 g/cm ³ |
| * Krycie jakościowe | - nie więcej niż III |
| * Zawartość substancji stałych | - 60 ± 2 % wag. / 44 ± 2 % obj. |
| * Grubość warstwy | - mokrej ok.90 mμ / suchej 40 μm |
| * Czas wysychania w temp. 20 ± 2°C i wilgotności powietrza 55 ± 5 % : | |
| stopień 1 | - nie więcej niż 3 godz. |
| stopień 3 | - nie więcej niż 8 godz. |
| * Masa suchej powłoki o grubości 40 μm | - ok.0,07 kg/m ² |
| * Wydajność teoretyczna dla powłoki o grubości 40 μm | - 11 m ² / l |
| * Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)
w produkcie gotowym do użytku ^{1/} | - nie więcej niż 500 g/l |
| * Temperatura zapłonu | - nie mniej niż 23 °C |
| * Trwałość | - 18 miesięcy |

^{1/} Wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. poz.1353), farba należy do Kategorii A/ podkategorii i /typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartości LZO - 500 g/l.

Właściwości powłoki :

Farba tworzy powłokę kryjącą, **matową**, o dobrej przyczepności do podłoża.

W systemie lakierowym, farbę stosuje się jako warstwę nawierzchniową. Ma ona za zadanie doszczelnienie powłoki antykorozyjnej i ochronę pomalowanych przedmiotów przed bezpośrednim oddziaływaniem otaczającej atmosfery.

Powłoka nawierzchniowa matowa tłumi szkodliwe promieniowanie optyczne.

Farba może być eksploatowana w temperaturze od -20°C do + 60°C, okresowo do + 80°C.

Przeznaczenie :

Do malowania pomieszczeń spawalni (ścianki, parawany oraz wnętrza kabin spawalniczych).

Powłoka farby spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 (Dz. U. Nr 40, poz. 470) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Można nią malować stal i żeliwo (uprzednio zagruntowane farbą przeciwrzdzewną) oraz odpowiednio przygotowane do malowania powierzchnie betonu i tynku.

Środowisko :

Farba może być stosowana w środowisku przemysłowym, miejskim, wiejskim na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, w atmosferze suchej i wilgotnej.

Przygotowanie podłoża do malowania :

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, odpylone, pozbawione oleju i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie ze stali przygotować do malowania zgodnie z instrukcją zawartą w kartach katalogowych farb do gruntowania przeciwrzdzewnych.

Przy renowacji starych powłok zaleca się umyć konstrukcję wodą pod wysokim ciśnieniem i w zależności od stopnia zniszczenia powłoki podłoże oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do czystości Sa 2 1/2 (całą powierzchnię lub miejscowo). Dopuszcza się miejscowe czyszczenie ręczne i narzędziami z napędem mechanicznym do czystości co najmniej St 2.

Oczyszczone podłoże zagruntować jedną z niżej podanych farb przeciwrdzewnych w okresie nie dłuższym niż 6 godz. po oczyszczeniu, aby zapobiec powstawaniu rdzy nalotowej.

Tynk i beton można malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wykonania. Przed malowaniem farbą podłoże zagruntować preparatem dyspersyjnym do gruntowania LOWIGRUNT.

Przy malowaniu renowacyjnym powierzchni oczyścić z brudu, kurzu oraz powłok farb słabo trzymających się podłoża, braki podłoża uzupełnić odpowiednimi zaprawkami, a następnie całą powierzchnię lub miejscowo zagruntować ww. preparatem.

Warunki malowania :

Temperatura farby	Temperatura podłoża	Wilgotność wzgl. powietrza
10 ÷ 30 °C	5 ÷ 40 °C	najwyżej 80 %

Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy co najmniej o 3°C.

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać nawet, gdy osad nie występuje.

Sposób aplikacji :

Farbę nakładać:

- pędzlem lub wałkiem: rozcieńczenie 0 ÷ 3 % wag.
- natryskiem powietrznym lub zanurzeniowo: rozcieńczenie 5 ÷ 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozcieńczenie 0 ÷ 3 % wag., średnica dyszy 0,33 ÷ 0,46 mm, ciśnienie natrysku 12 ÷ 18 MPa, kąt natrysku 20 ÷ 60 ° (zależy od uwarunkowań praktycznych).

Farba o lepkości handlowej nadaje się do malowania pędzlem, wałkiem oraz natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym).

Do natrysku powietrznego (pneumatycznego) oraz malowania zanurzeniowego, farbę należy rozcieńczyć (5 ÷ 10 % wag.). Natrysk pneumatyczny oraz malowanie metodą zanurzeniową można stosować wyłącznie w instalacjach.

Rozcieńczalnik / zmywacz :

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania (KTM : 131-8157-01-01).

Czas sezonowania powłoki przed nałożeniem następnej warstwy :

Kolejne warstwy farby można nakładać w odstępach co najmniej 3 godzinnych.

W przypadku gruntowania podłoża, farbę nakładać po co najmniej 12 godz. schnięcia warstwy gruntującej.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi:

W zależności od potrzeb i metody aplikacji stosować 1÷3 warstw farby.

Farbę można nakładać na powłoki:

- farby poliwinylowej do gruntowania przeciwrdzewnej LOWIKOR-2 (KTM: 131-7722-04-xx),
- farby poliwinylowej do gruntowania przeciwrdzewnej tiksotropowej TIXOKOR-G2 (KTM:131-7722-02-xx),
- farby ftalowej do gruntowania przeciwrdzewnej LONIKOR (KTM: 131-3231-04-xx),
- preparatu dyspersyjnego do gruntowania LOWIGRUNT (KTM: 131-6191-01-00)

produkowanych przez POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Nie wyklucza się zastosowania farby w zestawie z innymi produktami lakirowymi po uprzednim sprawdzeniu.

Warunki bezpieczeństwa:

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń występujących podczas aplikacji farby oraz warunki bezpiecznego jej stosowania podane są w *Karcie charakterystyki*.

Podczas prac malarskich należy stosować się ściśle do instrukcji obsługi urządzeń i aparatów natryskowych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy pracach lakierniczych.

W przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO₂; nigdy nie stosować wody w postaci strumienia.

Powierzchnie pomalowane farbą nie powinny stykać się bezpośrednio z żywnością i wodą do picia.

Farbę można stosować w przemyśle, w budownictwie ogólnym tylko na zewnątrz budynków.

Przechowywanie i transport :

Przechowywać w opakowaniach metalowych szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach, w warunkach odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania: do 30°C.

Farbę transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi materiałów niebezpiecznych RID/ADR: kl. 3, **UN -1263**.

Informacje dodatkowe :

- Dopuszczalne jest przechowywanie farby w temperaturach ujemnych, niemniej jednak na 24 godz przed aplikacją farbę należy umieścić w pomieszczeniu ogrzewanym.
- Między poszczególnymi szarżami farby mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniu barwy dlatego zaleca się, aby do malowania danego obiektu stosować farbę pochodzącą z jednej szarży produkcyjnej.
- Producent farby nie odpowiada za trwałość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w n/karcie .
- Zagadnienia nieujęte w instrukcji stosowania produktu należy konsultować z producentem
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji Karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców, przy czym edycje wcześniejsze tracą ważność

Wyd. 07 / 2022-11-22

PT/AŻ